

SULAFATO DE ZINC MONOHIDRATADO

MÁXIMO:

360,361 Y 362.

ESPECIFICACIONES:

ZINC:	35.50% MIN.	
PLOMO:	01.01% MAX.	
HIERRO:	1.00% MAX.	
CADMIO:	0.005% MAX.	
COBRE:	0.01% MAX.	
AZUFRE:	17.00% MIN.	
COLORO:	1.00% MAX.	
INSOLUBLES:	0.10% MAX.	
FINEZA:	MAX. 360	99.50 PASA MALLA # 100.
	MAX. 361	-16 + 40 MALLA.
	MAX 362	-6 + 18 MALLA.

EMPAQUE:

SACOS DE PAPEL DE TRES CAPAS INCLUYENDO UNA DE POLIETILENO.